

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

DOGLIDE® 140

Materialbeschreibung	Acrylgewebe und Phenolharz mit PTFE-Zusatz
Farbe	braun
Anwendungen	Elektrische und thermische Isolierbauteile mit Gleiteigenschaften für den Maschinen- und Anlagenbau
Lieferformen	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,2
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,12

Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	–	°C	120
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	–	°C	140
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 ⁻⁶ x K ⁻¹	30
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,25

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm ²	200
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm ²	125
E-Modul aus Biegeversuch	ISO 178	N/mm ²	5000
Zugfestigkeit	ISO 527	N/mm ²	80

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Kriechstromfestigkeit	IEC 112	–	CTI 100
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (⊥)	IEC 243-1	KV/3 mm	15
Elektrische Durchschlagsfestigkeit ()	IEC 243-1	KV/25 mm	30

Gleiteigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Reibwert (μ)	–	–	0,107
Verschleiß	–	mg/Km	0,433

Stand: 11/2014

Die aufgeführten Werte wurden an Norm-Prüfkörpern ermittelt. Die Werkstoffeigenschaften können in Abhängigkeit von der Anwendung und der Bauteilgeometrie von diesen Werten abweichen.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.