

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

DOGLAS® 200LC

Materialbeschreibung	Verbundwerkstoff aus harzgebundenen Glasfasern mit besonders niedriger Wärmeleitfähigkeit
Farbe	beige
Anwendungen	Thermische Isolier-Bauteile für den Maschinen- und Anlagenbau
Lieferformen	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,5
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,2

Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	–	°C	200
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	–	°C	210
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 ⁻⁶ x K ⁻¹	20
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,13

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm ²	330
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm ²	200
E-Modul aus Biegeversuch	ISO 178	N/mm ²	10000
Zugfestigkeit	ISO 527	N/mm ²	80
Spaltkraft	DIN 53463	N	1800

Stand: 11/2014

Die aufgeführten Werte wurden an Norm-Prüfkörpern ermittelt. Die Werkstoffeigenschaften können in Abhängigkeit von der Anwendung und der Bauteilgeometrie von diesen Werten abweichen.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.